



Випробувальний центр ТОВ "ТЕСТ"



20365
ДСТУ ISO/IEC 17025

"Затверджую"

Керівник ВЦ ТОВ "ТЕСТ"

А. М. Бондар

"10" лютого 2020 р.



ПРОТОКОЛ № 2/ПР – 20

сертифікаційних випробувань на вогнестійкість фрагменту ненесучої стіни товщиною 80 мм із панелей PIRTECH металевих тришарових стінових з утеплювачем із пінополізоціанурату PIR, виробництва ТОВ "Прушиньскі"

- екземпляр: №1 (замовник випробувань)
- екземпляр: №2 (ВЦ ТОВ "ТЕСТ")
- екземпляр: №3 (орган сертифікації)

Значення A_s , A_f , A_{min} для часу випробувань 17 хв (зразок №1) склали 11108, 11495, $9552^{\circ}\text{C} \times \text{хв}$. Похибка випробувань (Δt) склала 0 хв.

Значення A_s , A_f , A_{min} для часу випробувань 17 хв (зразок №2) склали 11108, 11112, $9552^{\circ}\text{C} \times \text{хв}$. Похибка випробувань (Δt) склала 0 хв.

Висновок: Межа вогнестійкості ненесучої стіни товщиною 80 мм із панелей PIRTECH STANDART PWS-PIR-ST металевих тришарових стінових з утеплювачем із пінополіізоціанурату PIR (див розділ “Зразки для випробувань”), виробництва ТОВ «Прушинські», складає не менше 17 хв.

Клас вогнестійкості **EI 15**.

ПРИМІТКА:

1. Протокол №2/ПР-20 стосується тільки зразків, що були піддані випробуванням.
2. Протокол є цілісним документом. Копії протоколу чинні тільки при їх завіренні в ВЦ ТОВ “ТЕСТ”.

Інженер-випробувач

Д. С. Базаров

ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ТОВ “ТЕСТ”
ПРОТ №2/ПР-20 ВІД 10.02.2019
Аркуш 14 Аркушів 14 Екз 3 Піап